

Munken Print White

Avec le Munken Print White, nous avons voulu créer le meilleur papier possible pour l'édition de livres. En associant les propriétés les plus intéressantes des papiers avec bois et sans bois, nous obtenons une main, une résistance, une surface, un confort à la lecture et une imprimabilité optimisés pour les livres. Le résultat est un papier bouffant haut de gamme de blancheur naturelle dont le toucher et la rigidité conviennent à tous types de livres, en impression noir et/ou quadri. Le Munken Print White est disponible en feuilles et en bobines, dans une plage complète de bouffants et de grammages, rendant possibles des couvertures et cahiers intérieurs dans la même qualité de papier. Il existe également une version crème : Munken Print Cream. Le Munken Print White est disponible en version certifiée FSC et PEFC sur demande.

MUNKEN PRINT WHITE 15 - (JAN 07)

Grammage (g/m ²)	70	80	90	100	115	150	300 ^b
Opacité (%)	88	90	92	94	95	97	100
Épaisseur (µm)	105	120	135	150	172	225	450
Main							1.5
Blancheur (CIE)							116
Blancheur (ISO 2470/D65, %)							96
Rugosité (Bendtsen, ml/min)							300
Trame recommandée 133-150 lpi							
FSC, PEFC, ISO 14001, Paper Profile, EMAS							

MUNKEN PRINT WHITE 18 - (DEC 09)

Grammage (g/m ²)	70	80	90	100	115	150
Opacité (%)	88	90	92	94	95	97
Épaisseur (µm)	126	144	162	180	209	270
Main						1.8
Blancheur (CIE)						116
Blancheur (ISO 2470/D65, %)						96
Rugosité (Bendtsen, ml/min)						500
Trame recommandée 133-150 lpi						
FSC, PEFC, ISO 14001, Paper Profile, EMAS						



FSC

The mark of responsible forestry

SGS-COC-005828

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.



PEFC

PEFC/05-33-99

Promoting sustainable forest management

www.pefc.org



MUNKEN PRINT WHITE 20 - (DEC 09)

Grammage (g/m ²)	70	80	90	100
Opacité (%)	88	90	92	94
Épaisseur (µm)	140	160	180	200
Main				2.0
Blancheur (CIE)				116
Blancheur (ISO 2470/D65, %)				96
Rugosité (Bendtsen, ml/min)				1200
Trame recommandée 133-150 lpi				
FSC, PEFC, ISO 14001, Paper Profile, EMAS				

Les valeurs indiquées sont des valeurs cibles. Elles peuvent être modifiées sans notification préalable. Vous trouverez toujours les dernières caractéristiques techniques sur notre site web www.arcticpaper.com.

^b Papier contrecollé.