



# ARCTIC PAPER

## MUNKEN KRAFT K1

Munken Kraft K1 è una carta kraft naturale liscia in macchina, dal grado di bianco elevato, adatta per applicazioni con polimeri, per i sacchetti, e per carte da involgere ed imballo.

La carta è prodotta con fibre di pura cellulosa, lunghe e corte a garantire una elevata resistenza e ottima stampabilità. Munken Kraft K1 è disponibile con la certificazione FSC® – il marchio della silvicoltura responsabile. [www.fsc.org](http://www.fsc.org). Certificato FSC® C012880 e PEFC™ PEFC/01-31-126.



The mark of responsible forestry



### INFORMAZIONI DI BASE

Grammature da 40 a 60 g/m<sup>2</sup>

### CERTIFICATI / INFORMATIVE

FSC, PEFC, ISO 14001, EMAS, Paper Profile, ISEGA certificato (contatto alimenti)

### TECNICHE SI STAMPA

Flexo, Offset

### TINTA

Ultrabianco

### SUPERFICIE

Liscia in Macchina

## MUNKEN KRAFT K1

Grammatura (g/m <sup>2</sup> )	40	50	60
Spessore (µm)	55.6	67.5	76.2
Volume (cm <sup>3</sup> /g)	1.39	1.35	1.27
Liscio (Bendtsen, ml/min)	280	280	280
Opacità (%)	55	64	68
Grado di Bianco (ISO 2470/D65, %)	101	101	101
Bianchezza (CIE)	141	141	141
Cobb <sub>60</sub> (g/m <sup>2</sup> )	25	25	25
Umidità (%)	6	6	6
Lunghezza di rottura (long.) (ISO 1924-2, kN/m)	3.7	4.5	5.5
Lunghezza di rottura (trasv.) (ISO 1924-2, kN/m)	1.7	1.8	2.5
Indice di trazione (long.) (Nm/g)	91.7	89.3	92.2
Indice di trazione (trasv.) (Nm/g)	41.7	36	41.1
Lacerazione (long.) (ISO 1974, mN)	300	375	450
Lacerazione (trasv.) (ISO 1974, mN)	320	400	480
Indice di lacerazione (long.) (Nm <sup>2</sup> /kg)	7.5	7.5	7.5
Indice di lacerazione (trasv.) (Nm <sup>2</sup> /kg)	8	8	8
Fattore di Scoppio (ISO 2758, kPa)	152	190	228
Indice di Scoppio (kPam <sup>2</sup> /g)	3.8	3.8	3.8

I valori indicati sono valori obiettivo e pertanto possono subire variazioni nel tempo senza ulteriore preavviso.