

Munken Print White

Tworząc papier Munken Print White stawialiśmy sobie za cel wyprodukowanie idealnego papieru do książek. Łącząc najlepsze właściwości papierów drzewnych i bezdrzewnych osiągnęliśmy materiał o nowej jakości, którego parametry techniczne są zoptymalizowane do produkcji książek. Rezultatem jest wysokiej jakości biały papier o fakturze i sztywności odpowiedniej do większości rodzajów książek. Papier Munken Print White, w arkuszach i zwojach, dostępny jest w szerokiej gamie spulchnień i gramatur, co umożliwia drukowanie okładek i wkładek tej samej jakości. Występuje również w wersji o odcieniu kremowym: Munken Print Cream. Papier Munken Print White 300 g/m² wypróbuj na okładkę!

Standardowe produkty Munken Print White dostępne są z certyfikatem EU Ecolabel, FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-99.



The mark of
responsible forestry



Specyfikacje

| | |
|----------------------------------|--|
| Podstawowe informacje: | Druk tekstu, Dostępny w arkuszach, Dostępny w zwojach |
| Powierzchnia: | Niepowlekany, zaklejany powierzchniowo |
| Odcień: | Biały |
| Techniki drukowania: | Offset, Flexo, Druk laserowy czarno-biały, Druk atramentowy czarno-biały |
| Certyfikaty/Oświadczenia: | FSC_C020637, PEFC_053399, EU Ecolabel, ECF, EMAS, ISO 14001, Paper Profile, DIN EN 7 – bezpieczeństwo zabawek, Kontakt z żywnością, Cradle to Cradle Certified® |

Munken Print White 15

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| Gramatura (g/m²) | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 150 | 300 ^B |
| Nieprzezroczystość (%) | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 | 100 |
| Grubość (µm) | 105 | 120 | 135 | 150 | 172 | 225 | 450 |
| Wolumen (grubość/gramatura) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Białość (CIE) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Jasność (ISO 2470/D65 %) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Szorstkość (Bendtsen, ml/min) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

^B Papier kaszerowany

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Munken Print White 18

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|------------------|
| Gramatura (g/m²) | 70 | 80 | 90 | 100 ^D | 115 | 150 ^D |
| Nieprzezroczystość (%) | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 |
| Grubość (µm) | 126 | 144 | 162 | 180 | 207 | 270 |
| Wolumen (grubość/gramatura) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Białość (CIE) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Jasność (ISO 2470/D65 %) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Szorstkość (Bendtsen, ml/min) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

^D Niestandardowa produkcja. Min. 10 ton w rozkroju odpowiadającym możliwościom maszyny.

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Munken Print White 20

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------|------|------------------|
| Gramatura (g/m²) | 70 ^D | 80 | 90 | 100 ^D |
| Nieprzezroczystość (%) | 88 | 90 | 92 | 94 |
| Grubość (μm) | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Wolumen (grubość/gramatura) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Białość (CIE) | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Jasność (ISO 2470/D65 %) | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Szorstkość (Bendtsen, ml/min) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |

^D Niestandardowa produkcja. Min. 10 ton w rozkroju odpowiadającym możliwościom maszyny.

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.